3M Industrial Adhesives and Tapes Technical Data Sheet

2010年1月

"スコッチ"印 耐熱マスキングテープ

No.2142

このテープは、耐熱クレープ紙にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 1. 概 要: 特にウェーブソルダー時のプリント配線板のマスキング用として開発したものです。

2. 構造:

← 基 材 : 耐熱クレープ紙

← 粘着剤 : アクリル系

3. 物理的特件:

(JIS-Z-0237)

項目	単位	数值
テープ厚	mm	0. 14
引張強度	N/cm	43. 2
破断時伸び	%	9
接着力	N/cm	1. 18

^{*} データは測定値であり、規格値ではありません。

- 4. 特 長: ①耐熱性に優れた基材と粘着剤を使用していますので、ハンダ浸漬等の加熱による 変化が少なく、テープ切れ・糊残り等が発生しにくく容易にテープを剥がせます。
- 5. 用 途: ①プリント基板のウェーブソルダーマスキング用
 - ②輸送時の部品仮固定
 - ③製造中・出荷時の製品保護用

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいて いますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もす べて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事 項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M 社の商標です。



◆ 住友スリーエム株式会社 テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1 http://www.mmm.co.jp/tape-adh/

Please Recycle. Printed in Japan © 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター 製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで 0570-011-511 ナビライヤル。市内通話料金でご利用いただけます。 受付時間/8:45~17:15 月~金(土·日·祝·年末年始は除く) カタログ・サンプルのご請求はファックスで **100** 0120-282-369